

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Cellasto® RG 30**

Artikel-Nr.: **1536**

Prüfung	Norm	Wert
Dichte Density	DIN EN ISO 845 ASTM D 3574-A	300 ± 25 kg/m³
Zugfestigkeit Tensile strength	DIN EN ISO 1798 ASTM D 3574-A	>= 2,3 N/mm²
Bruchdehnung Elongation at break	DIN EN ISO 1798 ASTM D 3574-A	>= 300%
Weiterreißwiderstand Tear resistance	DIN ISO 34-1 Bb ASTM D624 C	>= 6,5 kN/m
Druckverformungsrest Compression set	DIN EN ISO 1856 A ASTM D 3574 D	
50% Compression / 22h / 70°C		>= 7,0%
40% Compression / 22h / 80°C + 2h/23°C		>= 22,0%

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.