



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Filterschaum ppi 20 dunkel / filterfoam ppi 20**

Artikel-Nr.: **5193**

Prüfung	Norm	Wert
Rohstoffbasis Basis		Polyurethan auf Polyesterbasis polyurethane, Ester
Struktur structure		total offenporig (retikuliert) totally open celled
Porenzahl pores		20 ± 5 Poren auf 1 ich 20 ± 5 pores per 1 inch
Spezifisches Gewicht Specific weight	DIN EN ISO 845	30 ± 3 kg/m ³
Zugfestigkeit Tensile strength	DIN EN ISO 1798	mind. 80 kPa
Bruchdehnung Ultimate elongation	DIN EN ISO 1798	mind. 80%
Stauchhärte Compression deflection	DIN EN ISO 3386-1	3,5 - 5,5 kPa bei 40% Kompression 3,5 - 5,5 kPa at 40% compression
Temperaturgrenzen Temperature range		-40°C bis +100°C
Ausscheidungsfrei Dispersion free		ja yes
lieferbare Farben available colours		dunkel; andere Farben auf Anfrage dark; other colours on inquiry

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.

The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.