

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: Schwammgummi TW 200 orange

Artikel-Nr.: 15500

Prüfung	Norm	Wert
Qualität Quality		RG200 - mittel medium
Basis basis		Naturkautschuk natural rubber
Härte Density		mittel medium
Porenstruktur porosity		mittel medium
Farbe color		orange orange
Stauchhärte hardness		~ 8,3 kPa
Reißfestigkeit tensile strength		~ 0,22 N/ mm ²
Reißdehnung elongation		~ 495%
Weiterreißwiderstand tear growth resistance		~ 1,1 N/ mm
Abriebfestigkeit abrasion resistance		gut good
Wärmebeständigkeit heat resistance		bis 70°C
Wasseraufnahme water absorption		~ 485%

Hinweise / consideration

Keinesfalls verwenden für:
Do not use for:

Verzehr, Kleinkinder
consumption, infants

Ozonbeständigkeit:
ozone resistance:

nicht gegeben
non resistant

Brandverhalten:
fire behaviour:

leicht entflammbar, Russbildung
easily inflammable, soot production

Beständigkeit gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel: nicht gegeben
Resistance against Alkali, Acids, Oils, Fats and organic liquids: non resistant

Anmerkungen / comments:

Gewisse Schwankungen in Bezug auf Porengröße, Porenbild, Farbe und Weichheit sowie Änderungen aufgrund von Fertigungsprozessen behalten wir uns vor. Alle Schwammgummiprodukte enthalten weder Asbest, FCKW, Formaldehyd noch Schwermetalle. Zur Herstellung werden ausschließlich die in der Industrie üblicherweise eingesetzten Stoffe verwendet.

Possible fluctuations in reference to porosity, density, color and changes due manufacturing process are excepted. Substances like Asbest, FCKW, Formaldehyd or heavy metals are not embodied in our products. For our production we exclusively use substances which are common in the industrial sector.

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.