

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **zelliges Vulkollan® RG 30**

Artikel-Nr.: **6296**

Prüfung	Norm	Wert
Rohdichte Density	ISO 845	<b>300 kg/m<sup>3</sup></b>
Reißfestigkeit Tensile strength	ISO 37	<b>&lt;2,5 MPa</b>
Reißdehnung Elongation at break	ISO 37	<b>400%</b>
Weiterreißwiderstand (Graves) Tear propagation resistance	ISO 34	<b>&lt;7 KN/m</b>
Rückprallelastizität Rebound resilience	ISO 4662	<b>60%</b>
Druckverformungsrest Compression Set	ISO 815 70h / 23°C	<b>3,0%</b>

**Vulkollan® ist eine eingetragene Marke der Firma BAYER AG.**

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.  
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.