

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **zelliges Vulkollan® RG 50**

Artikel-Nr.: **8818**

| Prüfung | Norm | Wert |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Rohdichte Density | ISO 845 | 500 kg/m³ |
| Reißfestigkeit Tensile strength | ISO 37 | 4 - 6 MPa |
| Reißdehnung Elongation at break | ISO 37 | 400% |
| Weiterreißwiderstand (Graves) Tear propagation resistance | ISO 34 | 12 - 16 KN/m |
| Rückprallelastizität Rebound resilience | ISO 4662 | 60% |
| Druckverformungsrest Compression Set | ISO 815 70h / 23°C 24h / 70°C | 3,0% 7,5 - 8,0% |

Vulkollan® ist eine eingetragene Marke der Firma BAYER AG.

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.