

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Zellkautschuk RTH-2-CR, schwarz (CR)**

Artikel-Nr.: **12137**

Prüfung	Norm	Wert
Polymer-Basis Polymer Polymère		<b>CR (Neopren)</b>
Farbe Colour Couleur		<b>schwarz black noir</b>
Zellstruktur Cellular structure Structure cellulaire		<b>geschlossen closed cell cellulaire étanche</b>
Rohdichte Density Masse volumique	ISO 845-88	<b>180 ± 25 kg/m<sup>3</sup></b>
Härte Hardness Dureté	ASTM D 2240 SRIS 0101	<b>40 - 60 Shore 00 *20 ASKER C</b>
Drückfestigkeit Compression deflection Résistance à la compression	ASTM D 1056-07 25% Stauchung / compression  NF R 99-211-80 50% Stauchung / compression	<b>35 - 75 kPa / 5.1 - 10.8 psi *67 kPa / 9.7 psi  120 - 200 kPa / 17.4 - 29 psi *154 kPa / 22.4 psi</b>
Druckverformungsrest Compression set Déformation rémanente	ASTM D 1056-07 22h / 50% / 23°C (70°F) NF R 99-211-80 22h / 50% / 40°C (105°F)	<b>&lt;= 25% *15%  &lt;= 60% *41%</b>
Vakuum-Wasseraufnahme Vacuum-water absorption Absorption d'eau sous vide	ASTM D 1056-07	<b>&lt;= 5% *1,0%</b>
Beschleunigte Alterung 7T bei 70°C Accelerated ageing 7d at 70°C ( 158°F) Viellissement accéléré 7j à 70°C	ISO 188  ASTM D 1056-07	<b>-7% / 0% * -5,3% Dimensionelle Änderung / Dimensional change / Variation dimensionelle  -30% / +30% * -0,9% Änderung der Drückfestigkeit/ Change of compression resistance / Variation de résistance à la compression</b>
Dimensionelle Stabilität	FORD WSK-M2D419-A	<b>-5% / +1% * -3,2%</b>

Dimensional stability  
Stabilité dimensionnelle

**Maßänderung nach 3h bei 80°C**  
**Change of dimension after 3h at 80°C**  
**Variation de dimension après 3h à 80°C**

Bruchdehnung Ultimate elongation Allongement à la rupture	ISO 1798-97	<b>*226%</b>
Zugfestigkeit Tensile strength Résistance à la rupture	ISO 1798-97	<b>*515 kPa / 74.7 psi</b>
Zerreifestigkeit Tear resistancel Résistance à la déchirement	ISO 34-1 (b-a)-94 / ASTM D624 DIE C	<b>*2,25 kN/m / 12.8 Lbf/in</b>
Ozonbeständigkeit Ozone resistance Résistance à l'ozone	ISO 1431-1 (2004) 20% Dehnung / elongation / d'allongement 40°C (104°F) / 200 pphm / >48h	<b>Keine Risse</b> <b>No cracking</b> <b>Aucune craquelure</b>
Brandverhalten Fire resistance Résistance au feu	FMVSS302 (49 CFR Ch. V § 571.302)  UL 94	<b>entsprechend / pass / conforme e&gt;= 1,2mm</b>  <b>e&gt;= 2mm HF1</b> <b>e&gt;= 3mm V0</b>
Temperaturbereich Temperature range Température d'utilisation	7 Tage / days / jours  5h	<b>Einsatztemperatur / Continuous / En continu:</b> <b>-30°C bis +100°C</b>  <b>Spitzentemperatur / Intermittent / Intermittent:</b> <b>+130°C</b>
Allgemeine Eigenschaften General features Caracteristiques générales		<b>gute Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit</b> <b>selbstverlöschend</b> <b>good oil and solvents resistance</b> <b>selfextinguishing</b> <b>bonne résistance aux huiles et solvants</b> <b>auto-extinguible</b>
Umweltschutz Environmental protection Protection de l'environnement		<b>Recyclable</b> <b>(CE) N° 1907/2006</b> <b>(REACH)_2000/53/CE_2002/95/CE /ROHs)</b> <b>_IMDS_GADSL_CFC free</b>

**\* Durchschnittliche Daten / average Data / Données moyennes**

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.  
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.