



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Zellkautschuk RTH2-1100, schwarz (EPDM)**

Artikel-Nr.: **16050**

Prüfung	Norm	Wert
Basis Basis		EPDM
Zellstruktur Cellular structure		Offenzelliger Zellkautschuk Open Cell Sponge
Spezifisches Gewicht Density	JIS K 6767:1999	130 kg/m³
Zugfestigkeit Tensile strength	JIS K 6767:1999	14,6 N/cm²
Bruchdehnung Elongation	JIS K 6767:1999	171%
Druckfestigkeit Compression strength	JIS K 6767:1999 - 25%	0,58 N/cm²
Druckfestigkeit Compression strength	JIS K 6767:1999 - 50%	1,2 N/cm²

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.