



# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Zellkautschuk, RTH22-fest, grau (NR/SBR)**

Artikel-Nr.: **2536**

Prüfung	Norm	Wert
Rohstoffbasis		NR / SBR
Zellstruktur		geschlossenenzellig
spezifisches Gewicht	DIN 53420	0,18 ± 0,025 g/cm <sup>3</sup>
Härte		45 ± 20° Shore 00
Stauchhärte (bei 25% Verformung)	DIN 53577	35 - 63kPa
Wasseraufnahme	ASTM 1056	ca. 5,0%
Druckverformungsrest	DIN 53572 50% - 72 h bei 23°C	55 ± 15%
	ASTM 1056 50% - 24 h bei 23°C	20 ± 5%
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +80°C
Entflammbarkeit	ISO 3795	150 mm/min

**Abweichungen in Porösität und Oberflächenbeschaffenheit sind materialbedingt.**

**Änderungen in chemischer und technologischer Hinsicht behalten wir uns vor.**

**Sämtliche Angaben basieren auf durchgeführten Prüfungen.**

**Eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen kann jedoch nicht übernommen werden.**

**Schrumpfungerscheinungen sind materialbedingt und können daher nicht vermieden werden.**

**Wir weisen hiermit darauf hin, dass es sich bei den Daten um allgemeine Werte handelt.**

**Hierbei handelt es sich nicht um festgelegte Spezifikationswerte.**

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.

The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.