

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Filterschaum PPI 30 schwarz / Polyuretane Foam ppi 30 black / mousse PUR ppi30 noir**

Artikel-Nr.: **1062**

Prüfung	Norm	Wert
Basis		<b>Polyurethanschaum auf Polyesterbasis, retikuliert</b>
Base		<b>polyurethane foam based on polyester, reticulated</b>
base		<b>mousse PUR base Polyester, réticulé</b>
Raumgewicht Density densité	DIN EN ISO 845	<b>33 kg/m<sup>3</sup> ± 10%</b>
Zugfestigkeit Tensile strength résistance à la rupture	DIN EN ISO 1798	<b>&gt;= 130 kPa</b>
Bruchdehnung Elongation at break allongement à la rupture	DIN EN ISO 1798	<b>&gt;= 150%</b>
Stauchhärte Compression resistance résistance à la compression	DIN EN ISO 3386-1 (CV 40)	<b>3,5 ± 1,5 kPa</b>
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance température d'utilisation		<b>-40°C bis / to / à +100°C</b>
Zellenzahl	Beurteilung nach Referenzmuster	<b>ca. 30 ppi</b>
Quantity of pores	according to material sample	<b>about 30 ppi</b>
nombre de pores	jugement selon échantillon référence	<b>environ 30 ppi</b>
Farbe Colour couleur		<b>schwarz black noir</b>