

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

Ce produit est un assemblage multicouche composé de trois éléments distincts :

- Film aluminium (code N0BC)
- Mélamine (code DG)
- Masse lourde Polymère (code GE0)

Le bas du produit est de l'isolant phonique de haute performance, ici du DF.

Valeur acier	Valeur ABS	Valeur polypropylène
Adhésif aluminium	Adhésif aluminium	Adhésif aluminium

1	Densité		0.04 Kg/m ²	0.04 Kg/m ²	0.04 Kg/m ²
2	Adhésion par pelage (180°C)	AFERA5001	1min : 21N/25mm 10min : 25 N/25mm 24 h : 28 N/25mm	1min : 25 N/25mm 10min : 28 N/25mm 24 h : 30 N/25mm	1min : 11N/25mm 10min : 12 N/25mm 24 h : 13N/25mm
3	Adhésion par pelage (90°C)	AFERA5001	1min : 15N/25mm 10min : 18 N/25mm 24 h : 24 N/25mm	1min : 16 N/25mm 10min : 19 N/25mm 24 h : 22 N/25mm	1min : 10 N/25mm 10min : 11N/25mm 24 h : 12N/25mm
4	Tack (après 1min)	FTM9	18N/25mm	19N/25mm	12N/25mm
5	Température d'utilisation	En continu En pointe	180 °C 200 °C	180 °C 200 °C	180 °C 200 °C
6	Environnement		2000/53/CE 2002/95/CE REACH		
7	Condition de stockage	Conserver dans un endroit bien ventilé à température ambiante, sans humidité.			

Automobile, ferroviaire & transports, construction, électrique, industrie verte, sanitaire & hygiène, électrique et luminaire, aéronautique, emballage.

= Valeur moyenne indicative

(1) Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.