



# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **Polyether - Weichschaum, RG 30, anthrazit**

Artikel-Nr.: **22665**

<b>Prüfung</b>	<b>Norm</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff material		<b>Polyurethanschaum auf Polyetherbasis polyether based polyurethan foam</b>
Standardeinfärbung colour		<b>Anthrazit anthracite</b>
Netto-Rohdichte net density	ISO 845	<b>28,5 kg/m<sup>3</sup></b>
Stauchhärte compression load deflection 40%	ISO 3386	<b>4,5 kPa</b>
Eindrückhärte indentation load deflection method B / 40%	ISO 2439	<b>195 N</b>
Zugfestigkeit tensile strength	ISO 1798	<b>&gt; 120 kPa</b>
Bruchdehnung elongation at break	ISO 1798	<b>&gt; 120 %</b>
Druckverformungsrest compression set (22h / 70°C / 50%)	ISO 1856	<b>&lt; 7,0 %</b>
Brennverhalten flammability	FMVSS 302	<b>wird erfüllt passed</b>
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity		<b>+/- 0,04 W/mK</b>

**Es werden keine physikalischen Treibmittel wie FCKW, H-FCKW oder Methylen in der Produktion eingesetzt.**

**No physical blowing agents like FCKW, H-FCKW or methylene chloride are used in the production.**

**Der Schaum entspricht den Anforderungen Öko-Tex 100 - Klasse 4.**

**The foam will meet the requirements acc. to Öko-Tex standard 100 - class 4.**

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.  
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.