



## TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **PUR-Schaum RG40 / PUR foam RG40**

Artikel-Nr.: **7181**

<b>Prüfung</b>	<b>Norm</b>	<b>Wert</b>
Rohdichte Density	DIN EN ISO 845 ASTM D-3574	<b>38 ± 2 kg/cm<sup>3</sup></b>
Stauchhärte Pressure resistance	DIN EN ISO 3386 (40%) ASTM D-3574C	<b>6 ± 0,9 kPa</b>
Zugfestigkeit Tensile Strenght	DIN EN ISO 1798 ASTM D-3574E	<b>&gt;= 130 kPa</b>
Bruchdehnung Elongation at break	DIN EN ISO 1798 ASTM D-3574E	<b>&gt;= 150%</b>
Druckverformungsrest Compression set	DIN EN ISO 1856 (22 h, 50%, 70°C) ASTM D-3574D	<b>&lt;= 4%</b>
Zellenzahl pro cm pores per cm		<b>19 ± 3</b>

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.  
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.