



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **PUR-Schaumstoff aus Polyester-Basis, hautfarben /
mousse PUR polyester, de couleur chair**

Artikel-Nr.: **12125**

Prüfung	Norm	Wert
Rohdichte densité	DIN EN ISO 845	45 ± 5 kg/m³
Zugfestigkeit résistance à la rupture	DIN EN ISO 1798	>= 150 kPa
Bruchdehnung allongement à la rupture	DIN EN ISO 1798	>= 300 %
Druckspannung résistance à la compression	DIN EN ISO 3386-1 40% Verformung / compression	4,0 ± 1,0 kPa
Druckverformungsrest déformation rémanente	DIN EN ISO 1856 50% Verf. / 22h / 70°C	<= 10 %
Bescheinigungen attestations		Öko-Tex Standard 100 - Produktklasse I gem. Gutachten Nummer 20.0.17203

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.