



TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelbez.: **PUR-Schaum RG 50**

Artikel-Nr.: **22124**

Prüfung	Norm	Wert
Werkstoff Material		Polyurethanschaum auf Polyetherbasis polyether based polyurethane foam
Farbe Colour		weiss white
Netto-Rohdichte Net density	ISO 845	48,0 kg/m³
Stauchhärte Compression load deflection	ISO 3386	8,0 kPa
Eindrückhärte Indentation load deflection	ISO 2439	355 N
Zugfestigkeit Tensile strength	ISO 1798	> 120 kPa
Bruchdehnung Elongation at break	ISO 1798	> 100%
Druckverformungsrest Compression set	ISO 1856 22h; 70°C; 50%	< 5%
Brennverhalten Flammability	FMVSS 302	erfüllt passed

- Der Schaum entspricht den Anforderungen der Öko-Tex 100 - Klasse 4
 - Es werden keine physikalischen Treibmittel wie FCKWs, H-FCKWs oder Methylen in der Produktion eingesetzt.

- The foam meets the requirements of Öko-Tex 100 - class 4
 - no physical blowing agents like FCKWs, H-FCKWs or methylene are used in the production.

Alle Produktdaten basieren auf Durchschnittswerten und sind nur als Richtlinien zu betrachten.
 The information in this data sheet reflects the company's knowledge and experience. No guarantee can, however, be given as to its completeness.